

产品名称: G. 651多模光纤(Ala/Alb)

## 产品描述:

● 多模光纤(Multi Mode Fiber): 中心玻璃芯较粗(50 或 62.5μm),可传多种模式的光。

## 产品特点:

- 有效降低多模光纤的模色散,增加带宽;
- 低衰减和高带宽和优异的抗弯曲性能,适用于千兆以太网。

## 产品应用:

- 适用于各种光缆结构: 中心束管式、松套层绞式、骨架式、光纤带光缆结构:
- 光纤的应用包括:室内配线系统、局域网、以太网、计算机数据通信系统等。



## 技术指标:

| 项目                     |        |        |                  | 50/125μm  | 62.5/125 µ m | 单位      |
|------------------------|--------|--------|------------------|---|--------------|---------|
|                        |        |        |                  | 标准或要求   |              | 平位.     |
| 小福转                    | 850nm  |        |                  | ≤2.5  | ≤3.0         | (dB/km) |
| 光损耗                    | 1300nm |        |                  | ≤0.7  | ≤0.8         | (dB/km) |
| 纤芯直径                   |        |        |                  | $50\pm 2.5$   | 62.5±2.5     | (μm)    |
| 包层直径                   |        |        |                  | 125±1.0   | 125±1.0      | (μm)    |
| 包层不圆度                  |        |        |                  | ≤1.0  | ≤1.0         | (%)     |
| 纤芯/包层同心度误差             |        |        |                  | ≤1.5  | ≤1.5         | (μm)    |
| 二次涂层直径                 |        |        |                  | $242 \pm 10$  | 242±5        | (µm)    |
| 包层/涂层同心度误差             |        |        |                  | ≤12.0   | ≤12.0        | (μm)    |
| 数值孔径                   |        |        | 0.2±0.015        | 0.275±0.015   | (µm)         |         |
| 宏弯衰减                   |        | Ф 60тт | 850nm            | ≤0.5  | ≤0.5         | (dB)    |
|                        |        | 100 圏  | 1300nm           | ≤0.5  | ≤0.5         | (dB)    |
| 弯曲半径                   |        |        |                  | ≥5  | ≥5           | (m)     |
| 抗拉强度                   |        |        |                  | ≥3.14 (15%)   | ≥3.14 (15%)  | (GPa)   |
| 威布尔概率水平                |        |        | ≥3.80 (50%)      | ≥3.80 (50%)   |              |         |
| 动态疲劳参数                 |        |        |                  | ≥20   | ≥20          | $(n_d)$ |
| 典型值                    |        |        |                  | 22  | 22           |         |
| 涂层剥离力                  |        |        | 1. 3≤F 嶙疽≤8. 9   | 1.3≤F 峰值≤8.9  | (N)          |         |
| 14시스 작1십기              |        |        |                  | 1. 0≤F <sub>Чы́й</sub> ≤5. 0 1. 0≤F <sub>Чы́й</sub> ≤5. 0 |              | (11)    |
| 衰减温度特性(-60℃~85℃循环 3 次) |        |        | ≤0.1             | ≤0.1  | (dB/km)      |         |
| 浸水性能 (23℃水域浸泡 30 天)    |        |        | 1910-            | ≤0.2  | ≤0.2         | (dB/km) |
| 湿热性能(85℃和 85%条件下 30 天) |        |        | 1310nm<br>1550nm | ≤0.2  | ≤0.2         | (dB/km) |
| 热老化性能(85℃条件下 30 天)     |        |        | 100011111        | €0.2  | ≤0.2         | (dB/km) |
| 温水试验(60℃水域浸泡 15 天)     |        |        |                  | ≤0.2  | ≤0.2         | (dB/km) |